

Test otryskání povrchu

Příklad testování tryskacího stroje s metacím kolem - stolový tryskač - optimalizace povrchu a řešení nejen dodávky tryskače, ale i doplňková činnost kvalifikovaného řešení úpravy povrchů dle požadavků zákazníka na Sa, Rz atd.....

stolový tryskač s metacími koly - test tryskání č. 020509				
Použité abrazivo - S330:GH18 - 1:01				
FOTO	MATERIÁL	ČAS	PLOCHA	POZNÁMKY
FOTO 1	ODLITKY - lopatky metacího kola	5 + 5 min	0,7 m ²	Hrubé znečištění
FOTO 1	ODLITKY - lopatky metacího kola	5 + 5 min	0,7 m ²	Hrubé znečištění
FOTO 2	VYPALKY - uložení pojezdu kontajner	5 + 5 min	0,4 m ²	Nízké znečištění
FOTO 2	VYPALKY - uložení pojezdu kontajner	5 + 5 min	0,4 m ²	Nízké znečištění
FOTO 2	VYPALKY - uložení pojezdu kontajner	5 + 5 min	0,4 m ²	Nízké znečištění
FOTO 3	KOMAXIT - tubus korečku	5 + 5 min	0,17 m ²	Komaxit
FOTO 4	BARVA - disky na auto líc	5 + 3min	0,4 m ²	Střední znečištění
FOTO 4	BARVA - disky na auto rub	5+5+3 min	0,4 m ²	Střední znečištění
FOTO 4	BARVA - disky na auto rub	2x5min postavené, 1x3min položené		Střední znečištění
FOTO 5	SVĚRENEC - víko metačky	5 + 5 min	0,5 m ²	Hrubé znečištění

Foto - tabulka

